



19 rue Edgar Quinet
92120 Montrouge
Tél : 00331 41 15 01 98 – Fax : 00331 41 15 23 41
Courriel : marie.poulain@ste-eip.com

BILLES EN STEATITE

COMPOSITION	
SiO ₂ %	61.5
MgO %	27.4
BaO %	3.2
Al ₂ O ₃ %	6.8
Fe ₂ O ₃	0.5
Na ₂ O ₃	0.1
CaO	0.5

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES	
Densité	2.7 g/cm ³
Densité apparente (kg/l)	1.60
Dureté Vicker's	520-550
Porosité (wt-%)	0
Résistance à la compression (k/cm ³)	8 500

GRANULOMETRIES
Sur demande